Technisches Merkblatt

SCHWEPA
Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

ARMIERUNGSGEWEBE K



Alkalibeständiges, weichmacherfreies
Armierungsgewebe

Produktbeschreibung:
SCHWEPA Armierungsgewebe K ist ein speziell ausgerüstetes, alkalibeständiges, weichmacherfreies und schiebefestes Glasseidengewebe mit hoher Zugfestigkeit.

Anwendungsgebiet:
SCHWEPA Armierungsgewebe K wird zur Ausbildung der Flächenarmierung im SCHWEPA WDV-System SOLID verwendet. Des Weiteren als Putzarmierung im Innen- und Außenbereich sowie beim Spachteln von Putzrissen geeignet.

Materialverbrauch:
1,1 m²/m² (bei 10 cm Überlappung)

Verarbeitung:
Die Armierungsmasse auf den vorbehandelten Untergrund in ausreichend dicker Schicht voll deckend auftragen und das SCHWEPA Armierungsgewebe K in Bahnenbreite straff und faltenfrei eindrücken. Die Gewebestöße sind mit einer Überlappung von ca. 10 cm herzustellen. Nachfolgend mit gleichem Material nass in nass überspachteln, so dass eine vollflächige Abdeckung des Gewebes sichergestellt ist. Die Armierungsschichtdicke richtet sich nach der verwendeten Armierungsmasse bzw. der WDVS-Zulassung. Grundsätzlich muss das Armierungsgewebe im äußeren Drittel der Armierungsschicht angebracht sein.

Lagerung:
Rollen stehend und trocken lagern. Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lieferform:

Rolle 50 m²	Artikel-Nr. 00103179	24 Rollen/Pal.

Technische Daten:

Material:	alkalibeständiges Glasseidengewebe
Rollenbreite:	100 cm
Rollenlänge:	50 m
Maschenweite:	5 x 5 mm
Flächengewicht:	ca. 205 g/m²
Reißfestigkeit:	≥ 2,2 KN/5 cm
Farbe:	weiß

SCHWARZWÄLDER EDELPUTZWERK GmbH • Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier • Tel. 07223/9836-0 • Fax 07223/9836-90
RETHMISCH GmbH • Industriegelände 1 • D-17219 Möllenhagen • Tel. 039928/8781-0 • Fax 039928/8781-18
E-Mail: info@schwepa.com • Internet: www.schwepa.com

Qualität/Hinweise:
Alle unsere Produkte werden im Labor ständig eigen- sowie fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

SCHWARZWÄLDER EDELPUTZWERK GmbH • Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier • Tel. 07223/9836-0 • Fax 07223/9836-90
RETHMISCH GmbH • Industriegelände 1 • D-17219 Möllenhagen • Tel. 039928/8781-0 • Fax 039928/8781-18
E-Mail: info@schwepa.com • Internet: www.schwepa.com