

Technisches Merkblatt TM

ARU-SUPERFEIN

Wasserverdünnbarer, verarbeitungsfertiger, weiss pigmentierter, feiner Putzgrund für den nachfolgenden Auftrag von Oberputzen im Innen und Außenbereich.



Anwendungsgebiet:

Spritz- und streichfähiger, weißlasierender Vor- und Zwischenanstrich. Einsetzbar auf tragfähigen mineralischen Außen- und Innenflächen wie kalk-, kalkzement und gipshaltigen Unterputzen der Mörtelgruppen P I bis P IV, Beton, Faserzement und tragfähigen Dispersionsanstrichen. Universell einsetzbar als Putzgrund für nachfolgende mineralische Oberputze sowie Dispersions-, Silikat-, Siloxan- und Silikonharzputze, aber auch als Streichputz und Quarzhaftbrücke. Zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Saugverhaltens von mineralischen Untergründen. Verbessert die Verarbeitung nachfolgender Oberputze. Gewährleistet eine optimale Zwischenhaftung.

Eigenschaften:

- Wasserverdünnbar, weichmacher- und lösungsmittelfrei
- Fein - ohne grobes Quarzkorn
- Saugfähigkeitsregulierend
- Optimale Zwischenhaftung
- Verlängert die offene Zeit bei der Putzverarbeitung
- Hohe Haftfestigkeit
- Spritz- und streichfähig

Untergrund:

Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber und tragfähig sowie frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.

Nicht festhaftende Altanstriche: Restlos entfernen.

Stark saugende Untergründe: Mit SCHWEPA Tiefengrund -LF- grundieren.

Schimmelbefallene, Algen- und moosbefallene Flächen: Schimmel- bzw. Pilzbefall durch Hochdruck-Naßreinigung entfernen. Flächen mit Schwepa Sanitox vorbehandeln und gut trocknen lassen (mind. 24 h).

Gipsputze: 1 x Voranstrich mit ARU-200 Super Quarzgrundierung.

Mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken verunreinigte Flächen: Je nach Verunreinigung 1 - 2 Voranstriche mit ARU-Sperrgrund (mind. 24 h Zwischentrocknung beachten).

Verfärbung bei Gipskartonplatten: Je nach Verunreinigung 1 - 2 Voranstriche mit ARU-Sperrgrund (mind. 24 h Zwischentrocknung beachten).

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Unverdünnt mit Walze, Bürste oder Spritzmaschine gleichmäßig auftragen. Nicht unter +5°C verarbeiten. Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden bei +20°C. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

ARU-SUPERFEIN

Wasserverdünnbarer, verarbeitungsfertiger, weiss pigmentierter, feiner Putzgrund für den nachfolgenden Auftrag von Oberputzen im Innen und Außenbereich.

Zusammensetzung:	Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.		
Dichte:	Ca. 1,5 g/cm ³		
Farbton:	SCHWEPA Silikonharzfarbe ist weiß und eingefärbt nach SCHWEPA Farbtonkarten oder Farbvorlage lieferbar.		
Abtönen:	Maschinell im HAERAMIX System oder mit max. 10 % HAERING®- Vollton- und Abtönfarben.		
Gebinde:	20 kg /Gebinde		
Verdünnen:	Das Material ist verarbeitungsfertig, unverdünnt verarbeiten.		
Verarbeitung:	Streichen, rollen oder spritzen. Vor Verarbeitung und bei längeren Arbeitspausen Material gut aufrühren.		
Verarbeitungstemperatur:	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken.		
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.		
Trocknung:	Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchte. Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich.		
Lagerung:	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.		
Angabe zum Transport:	Kein Gefahrgut im Sinne des ADR.		
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.		
EU-Grenzwert (VOC):	Kat. (A/c): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.		
Verbrauch:	ca. 0,25 kg/m ² *	ca. 75 m ² /Gebinde	20 kg/Gebinde
	*je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.		
Kennzeichnung/ Sicherheitsratschläge:	Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.		
GISCODE:	BSW20		

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

ARU-SUPERFEIN

Wasserverdünnter, verarbeitungsfertiger, weiss pigmentierter, feiner Putzgrund für den nachfolgenden Auftrag von Oberputzen im Innen und Außenbereich.

Lieferform:

In Eimern à 20 kg	Artikel-Nr. 00101849	24 Eimer/Palette
-------------------	----------------------	------------------

Hinweis:

Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C sowie zu erwartenden Nachfrösten. Die Trocknungsdauer beträgt ca. 24 Stunden. Durch hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen kann die Trocknung erheblich verzögert werden. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.