

Technisches Merkblatt TM

ARUSIN-SPEZIAL

Gebrauchsfertige Dispersion als universelles Imprägnier-, Haft- und Festigungsmittel sowie Veredelungszusatz für mineralische Putze.



Anwendungsgebiet: ARUSIN-Spezial ist eine gebrauchsfertige Dispersion als universelles Imprägnier-, Haft- und Festigungsmittel sowie Veredelungszusatz für mineralische Putze.

- Eigenschaften:**
- Schnelltrocknend
 - Geruchsarm
 - Lösemittelfrei
 - Wetterfest und alkalibeständig
 - Hohes Bindevermögen und sehr gute verfestigende Wirkung
 - Spannungsarm

Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig sowie frei von haftmindernden Rückständen und losen Teilen sein. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten. Bei stark saugende Untergründen bzw. wo tiefes Eindringvermögen nötig ist, sollte besser SCHWEPA Tiefengrund LF verwendet werden.

Verarbeitung: SCHWEPA ARUSIN-Spezial wird zum Haften, Härten, Festigen etc. unverdünnt mit der Bürste, Farbwalze oder geeignetem Spritzgerät gleichmäßig aufgetragen. Nach der Trocknung kann die Weiterarbeit erfolgen. Als Zusatz wird SCHWEPA ARUSIN-Spezial 1:1 beim Anmischen von mineralischen Putzen und Mörteln oder auch Weißkalkhydrat (Kalkanstrich) verwendet. Bei Haftputzen auf schwierigen Untergründen wird SCHWEPA ARUSIN-Spezial unverdünnt auf den Untergrund aufgebracht und nach dem Anziehen der Dispersion der mit SCHWEPA ARUSIN-Spezial gemischte Haftputz frisch in frisch aufgezogen.

Zusammensetzung: Copolymer- Dispersion.

Lieferform:	In Kanistern à 10 l	Artikel-Nr. 00101801	40 Kanister/Palette
--------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

ARUSIN-SPEZIAL

Gebrauchsfertige Dispersion als universelles Imprägnier-, Haft- und Festigungsmittel sowie Veredelungszusatz für mineralische Putze.

Dichte:	Ca. 1,0 g/cm ³
Farbton:	Farblos
Gebinde:	10 l/Gebinde
Verarbeitung:	Streichen, rollen oder spritzen. Vor Verarbeitung und bei längeren Arbeitspausen Material gut aufrühren.
Verarbeitungstemperatur:	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken.
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Trocknung:	Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich.
Lagerung:	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.
Angabe zum Transport:	Kein Gefahrgut im Sinne des ADR.
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.
EU-Grenzwert (VOC):	Kat. (A/c): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Verbrauch:	ca. 0,1 - 0,2 l/m ² * ca. 50 - 100 m ² /Gebinde* 10 l/Gebinde *je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Kennzeichnung/ Sicherheitsratschläge:	Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.
Produktcode:	M - GF 01

Hinweise: Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.