SCHWEPA
Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

Technisches Merkblatt TM

KUNSTHARZ-KRATZPUTZ INNEN -ABRIEB-

Gebrauchsfertiger, emissionsminimierter, lösemittel- und weichmacherfreier Innenputz nach DIN EN 15824

Zusammensetzung:

SCHWEPA Kunstharz-Kratzputz Innen -Abrieb- besteht aus Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Fasern, Wasser, Additive und Konservierungsmitteln.

Anwendungsgebiet:

SCHWEPA Kunstharz-Kratzputz Innen -Abrieb- ist ein strapazierfähiger Dekorputz mit Kratzputzstruktur auf mineralischen und dispersionshaltigen Untergründen im Innenbereich. SCHWEPA Kunstharz-Kratzputz Innen -Abrieb- ist geruchsarm, hoch ergiebig und zeigt eine gut Haftfestigkeit.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig sowie frei von Ausblühungen und filmbildenden Trennmitteln sein. Nicht festhaftende Altanstriche sind zu entfernen. Stark saugende mineralische Untergründe vorab mit SCHWEPA Tiefengrund LF grundieren. Holzspanplatten, Gipskartonplatte, alte tragfähige Dispersionsanstriche sowie mit Nikotin-, Wasser-, Ruß-oder Fettflecken verunreinigte Flächen mit SCHWEPA ARU-Sperrgrund vorbehandeln. Schimmel- bzw. Pilzbefall durch Naßreinigung entfernen. Flächen mit SCHWEPA Sanitox Sanierlösung vorbehandeln und gut trocknen lassen. Gipsputze mit SCHWEPA ARU 200 Super-Quarzgrundierung grundieren.

Verarbeitung:

SCHWEPA Kunstharz-Kratzputz Innen -Abrieb- mit langsam laufenden Rührgerät aufrühren und mit max. 2 % Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit einer Edelstahltraufel oder Feinputzspritzgerät vollflächig auftragen und auf Kornstärke abziehen. Je nach gewünschter Struktur mit Kunststofftraufel oder PU-Reibebrett gleichmäßig abscheiben und strukturieren. Kornvariante R mit kreisenden, waagerechten oder senkrechten Bewegungen strukturieren. An einer Fläche Liefermengen mit derselben Fertigungsnummer verarbeiten.

Verbrauch:

Kratzputzstruktur		
Korngröße 1 mm	ca. 1,5 - 2,0 kg/m²	ca. 12,5 m²/25kg Gebinde
Korngröße 1,5 mm	ca. 2,0 - 2,5 kg/m²	ca. 10,0 m²/25kg Gebinde
Korngröße 2 mm	ca. 2,5 - 3,0 kg/m²	ca. 8,3 m²/25kg Gebinde
Korngröße 3 mm	ca. 3,5 - 4,0 kg/m²	ca. 6,3 m²/25kg Gebinde
Alle Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.		

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH • Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier
Tel.: +49 (0)7223 98 36-0 • Fax: +49 (0) 7223 98 36-90
www.schwepa.com • info@schwepa.com

Stand: 05/25

Technisches Merkblatt TM

KUNSTHARZ-KRATZPUTZ INNEN -ABRIEB-

Gebrauchsfertiger, emissionsminimierter, lösemittel- und weichmacherfreier Innenputz nach DIN EN 15824

Rillenputzstruktur		
Korngröße 2 mm	ca. 2,5 - 3,0 kg/m²	ca. 8,3 m²/25kg Gebinde
Korngröße 3 mm	ca. 3,3 - 3,7 kg/m²	ca. 6,7 m²/25kg Gebinde
Alle Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.		

Lieferform:

In Eimern à 25 kg		
Korngröße 1 mm	Artikel-Nr. 00106070	24 Eimer/Palette
Korngröße 1,5 mm	Artikel-Nr. 00106071	24 Eimer/Palette
Korngröße 2 mm	Artikel-Nr. 00106072	24 Eimer/Palette
Korngröße 3 mm	Artikel-Nr. 00106073	24 Eimer/Palette
In den Körnungen 2 und 3 mm auch als Rillenstruktur lieferbar		

Lagerung: Trocken, kühl jedoch frostfrei, 12 Monate im verschlossenem Originalgebinde.

Technische Daten:

Kriterium	**Wert/Einheit**
Dichte	ca. 1,8 g/cm³
Farbton	weiß oder getönt (max. 2% Vollton- und Abtönfarben
Trocknung	je nach Schichtstärke nach ca. 12-24 Stunden bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte. Duchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen.
Brandverhalten	A2 nach DIN EN 13501
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse I hoch, sd-Wert <0,14m
Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind möglich.	

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH • Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier
Tel.: +49 (0)7223 98 36-0 • Fax: +49 (0) 7223 98 36-90
www.schwepa.com • info@schwepa.com

Stand: 05/25

SCHWEPA
Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

Technisches Merkblatt TM

KUNSTHARZ-KRATZPUTZ INNEN -ABRIEB-

Gebrauchsfertiger, emissionsminimierter, lösemittel- und weichmacherfreier Innenputz nach DIN EN 15824

Technische Daten:

Kriterium	Wert/Einheit
lösemittel- und weichmacherfrei	ja
Emissionsklasse nach französischer VOC-Verordnung	A+ (bestmöglichster Wert)
Angabe zum Transport	kein Gefahrgut im Sinne des ADR
GISCODE	BSW 20
Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind möglich.	

Besonders zu beachten:

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Sicherheitsratschläge:

Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Qualitätskontrolle:

Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH • Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier
Tel.: +49 (0)7223 98 36-0 • Fax: +49 (0) 7223 98 36-90
www.schwepa.com • info@schwepa.com

Stand: 05/25