

Technisches Merkblatt TM

ARU-QUARZHAFTBRÜCKE BETONKONTAKT

Gebrauchsfertige Quarzhaftbrücke für Gips- und Kalkgipsputze.



Zusammensetzung: SCHWEPA ARU-Quarzhaftbrücke Betonkontakt besteht aus Copolymerdispersion, Calciumcarbonat, Silikate, Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Anwendungsgebiet: SCHWEPA ARU-Quarzhaftbrücke Betonkontakt ist ein spritz- und streichfähiger, rotlasierender, quarzsandhaltiger Voranstrich. Er dient als Haftvermittler vor dem Auftragen von Gips- und Kalk-Gipsputzen sowie dünn-schichtigen mineralischen und pastösen Oberputzen auf Betonflächen, Fertigteildecken, Wandelementen, Gipskartonplatten und Styroporoberflächen.

Nicht geeignet ist die SCHWEPA ARU-Quarzhaftbrücke als Grundierung für Grund- oder Dick-schichtputze auf Kalk- oder Kalkzementbasis.

Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig sowie frei von Ausblühungen und film-bildenden Trennmitteln sein. Trennmittelrückstände sowie haftmindernde Rückstände sind vorher zu entfernen. Stark saugende Untergründe mit Schwepa Tiefengrund -LF- grundieren. Die Feuchtigkeit im Beton darf 3,0 Masse-Prozent nicht übersteigen. Generell wird empfohlen, frischen Beton im Sommer frühestens nach 28 Tagen und im Winter erst nach 60 frostfreien Tagen zu verputzen.

Verarbeitung: SCHWEPA ARU-Quarzhaftbrücke Betonkontakt vor Gebrauch und bei längeren Arbeitspausen gut aufrühren und unverdünnt mit Walze, Bürste oder Spritzmaschine gleichmäßig auftragen.

Verbrauch:	6 kg Gebinde	ca. 0,3 kg/m ²	ca. 20 m ² /Gebinde
	20 kg Gebinde	ca. 0,3 kg/m ²	ca. 67 m ² /Gebinde
Alle Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.			

Lieferform:	In Eimern à 6 kg	Artikel-Nr. 00101843	60 Eimer/Palette
	In Eimern à 20 kg	Artikel-Nr. 00101840	24 Eimer/Palette

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

ARU-QUARZHAFTBRÜCKE BETONKONTAKT

Gebrauchsfertige Quarzhaftbrücke für Gips- und Kalkgipsputze.

Technische Daten:

Kriterium	Wert/Einheit
Dichte	ca. 1,5 kg/m ³
Farbton	weiß oder getönt (max. 10% Vollton- und Abtönfarben)
Trocknung	überarbeitbar nach ca. 24 Stunden bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte
EU-Grenzwert (VOC)	< 1 g/l VOC. Kat. (A/c): 30 g/l (2010)
lösemittel- und weichmacherfrei	ja
Angabe zum Transport	kein Gefahrgut im Sinne des ADR
GISCODE	BSW20
Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind möglich.	

Lagerung:

Trocken, kühl jedoch frostfrei, 12 Monate im verschlossenem Originalgebinde.

Besonders zu beachten:

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C sowie zu erwartenden Nachfrösten. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Qualitätskontrolle:

Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

ARU-QUARZHAFTBRÜCKE BETONKONTAKT

Gebrauchsfertige Quarzhaftbrücke für Gips- und Kalkgipsputze.

Sicherheitsratschläge: Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.