SCHWEPA
Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

Technisches Merkblatt TM

SILIKAT SANITOX

Wässrige Biozid-Lösung zur Behandlung von Pilz-, Algen- und Schimmelbefall an Außenund Innenflächen vor nachfolgenden Beschichtungen.Veredelungszusatz für mineralische Putze.



Zusammensetzung:

SCHWEPA Sanitox besteht aus Wasser, Additive und Konservierungsmittel.

Anwendungsgebiet:

SCHWEPA Sanitox ist ein wasserverdünnbares, farbloses bakterizid, fungizid und algizid wirkendes Desinfektionsmittel zur Nachbehandlung von gereinigten pilz- und algenbefallenen Flächen. Sporen, die nach der Reinigung verbleiben, werden abgetötet. Die behandelten Flächen werden danach nicht nachgewaschen, der Wirkstoff verbleibt auf der Oberfläche. SCHWEPA Sanitox besitzt eine breite und aktive Wirksamkeit gegen Schimmelpilze und Algen.

Untergrund:

Schimmelbelag auf Innenflächen durch Nassreinigung entfernen. Hierbei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften (z.B. Biostoff- und Gefahrstoffverordnung, "Schimmelpilzsanierungsleitfaden" herausgegeben vom Umweltbundesamt) beachten.
An Außenflächen Schimmel- oder Algenbelag durch Hochdruckreinigen entfernen. Vor dem Auftragen von SCHWEPA Sanitox muss der Unterrund abgetrocknet sein.

Verarbeitung:

SCHWEPA Sanitox mit einer Bürste oder Farbroller unverdünnt und gleichmäßig auf die gereinigten, trockenen Flächen satt einreibend auftragen. Nicht nachwaschen auftragen. im Außenbereich die behandelten Flächen mindestens 24 Stunden vor regen schützen und mit einem passendem, filmkonservierendem Beschichtungssystem überarbeiten.

Verbrauch:

10 l Gebinde	ca. 0,05 - 0,1 l/m²	ca. 66 - 200 m²/Gebinde
Alle Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.		

Lieferform:

In Kanistern à 10 l	Artikel-Nr. 00101797	40 Kanister/Palette

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH • Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier
Tel.: +49 (0)7223 98 36-0 • Fax: +49 (0) 7223 98 36-90
www.schwepa.com • info@schwepa.com

Stand: 05/25

SCHWEPA
Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

Technisches Merkblatt TM

SILIKAT SANITOX

Wässrige Biozid-Lösung zur Behandlung von Pilz-, Algen- und Schimmelbefall an Außenund Innenflächen vor nachfolgenden Beschichtungen.Veredelungszusatz für mineralische Putze.

Technische Daten:

Kriterium	Wert/Einheit
Dichte	ca. 1,0 kg/m³
Farbton	Farblos
Wirkstoffe	46 g/kg Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid 0,46 g/kg 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
Trocknung	überarbeitbar nach ca. 24 Stunden bei +20°C und 65%
Angabe zum Transport	kein Gefahrgut im Sinne des ADR
Produktcode	M - GD20
Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind möglich.	

Lagerung: Trocken, kühl jedoch frostfrei, 12 Monate im verschlossenem Originalgebinde.

Besonders zu beachten: Bei Fassadenarbeiten Pflanzen und Sträucher in direkter Nähe der Fassade sowie Erdreich durch Abdecken schützen. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Qualitätskontrolle: Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH • Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier
Tel.: +49 (0)7223 98 36-0 • Fax: +49 (0) 7223 98 36-90
www.schwepa.com • info@schwepa.com

Stand: 05/25

Technisches Merkblatt TM

SILIKAT SANITOX

Wässrige Biozid-Lösung zur Behandlung von Pilz-, Algen- und Schimmelbefall an Außenund Innenflächen vor nachfolgenden Beschichtungen.Veredelungszusatz für mineralische Putze.

Sicherheitsratschläge: Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH • Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier
Tel.: +49 (0)7223 98 36-0 • Fax: +49 (0) 7223 98 36-90
www.schwepa.com • info@schwepa.com

Stand: 05/25