

## Technisches Merkblatt TM

# ARUSIN-SPEZIAL

Gebrauchsfertiges, farbloses und universelles Imprägnier-, Haft- und Festigungsmittel



**Zusammensetzung:** SCHWEPA ARUSIN-Spezial besteht aus Copolymer- Dispersion und Konservierungsmitteln.

**Anwendungsgebiet:** SCHWEPA ARUSIN-Spezial ist ein gebrauchsfertiges, transparentes Dispersionsbindemittel für den Einsatz als universelles Imprägnier-, Haft- und Festigungsmittel sowie Veredelungszusatz für mineralische Putze oder Weißkalkhydrat für eine besseres Haftvermögen zum Untergrund.

**Untergrund:** Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig sowie frei von Ausblühungen und filmbildenden Trennmitteln sein. Trennmittelrückstände sowie haftmindernde Rückstände sind vorher zu entfernen. Stark saugende Untergründe vorab mit SCHWEPA Tiefengrund LF grundieren.

**Verarbeitung:** SCHWEPA ARUSIN-Spezial mit Walze, Bürste oder Spritzmaschine unverdünnt und gleichmäßig auftragen. Nach Abtrocknung können die nachfolgenden Putze oder Anstriche aufgebracht werden. Als Zusatz für mineralische Putze oder Weißkalkhydrat mit Anmachwasser 1:1 mischen. Bei Haftputzaufträgen auf schwierigen Untergründen wird SCHWEPA ARUSIN-Spezial unverdünnt aufgetragen und frisch in frisch mit einem mit SCHWEPA ARUSIN-Spezial angemischten Haftputz überarbeitet.

**Verbrauch:**

|                                                                                                                                  |                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>10 l Gebinde</b>                                                                                                              | ca. 0,1 - 0,2 l/m <sup>2</sup> | ca. 50 - 100 m <sup>2</sup> /Gebinde |
| Alle Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln. |                                |                                      |

**Lieferform:**

|                            |                      |                     |
|----------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>In Kanistern à 10 l</b> | Artikel-Nr. 00101801 | 40 Kanister/Palette |
|----------------------------|----------------------|---------------------|

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

## Technisches Merkblatt TM

# ARUSIN-SPEZIAL

Gebrauchsfertiges, farbloses und universelles Imprägnier-, Haft- und Festigungsmittel

### Technische Daten:

| Kriterium                                                                                                                                                                                    | Wert/Einheit                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Dichte</b>                                                                                                                                                                                | ca. 1,0 kg/m <sup>3</sup>                                            |
| <b>Farbton</b>                                                                                                                                                                               | Farblos                                                              |
| <b>Trocknung</b>                                                                                                                                                                             | überarbeitbar nach ca. 24 Stunden bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte |
| <b>EU-Grenzwert (VOC)</b>                                                                                                                                                                    | < 1 g/l VOC. Kat. (A/c): 30 g/l (2010)                               |
| <b>lösemittel- und weichmacherfrei</b>                                                                                                                                                       | ja                                                                   |
| <b>Angabe zum Transport</b>                                                                                                                                                                  | kein Gefahrgut im Sinne des ADR                                      |
| <b>Produktcode</b>                                                                                                                                                                           | M - GF 01                                                            |
| Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind möglich. |                                                                      |

**Lagerung:** Trocken, kühl jedoch frostfrei, 12 Monate im verschlossenem Originalgebinde.

**Besonders zu beachten:** Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C sowie zu erwartenden Nachfrösten. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.

**Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

**Qualitätskontrolle:** Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

## Technisches Merkblatt TM

# ARUSIN-SPEZIAL

Gebrauchsfertiges, farbloses und universelles Imprägnier-, Haft- und Festigungsmittel

**Sicherheitsratschläge:** Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.